

D-2 PEINTURE LAQUE À BONNE BROSSABILITÉ

Intérieur - Extérieur - Brillante



Code Produit: 112

Description

Intérieurs et extérieurs. Très bonne brossabilité. Élastique. Elle augmente le rendement par heure/travail. Bonne blancheur et résistance au jaunissement.

Données Techniques

Type de Produit	Alkdyde (glycéro), haut en solides
Finition	Brillante
Couleur (UNE 48073)	Blanc
Densité UNE EN ISO 2811)	1,15-1,20 Kg/L
Rendement	12 - 14 m ² /L
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 5 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 -24 heures
Méthodes d'Application	Brosse et rouleau
Nettoyage des Outils	White spirit
Teinture	Colorant Universel TITAN
Point d'éclair, Seta Flash coupelle fermée (UNE EN ISO 3679)	45 °C
Volume Solides (UNE 48090)	50 - 52 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (d) (400/300) Máx. COVs 300 g/l
Conditionnement	10 et 4 L

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur ou selon le type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement, etc.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le contenu dans le pot.

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

Éliminer tous les restes de salissure, graisse, rouille mal adhérente et couches anciennes de recouvrements en utilisant du diluant ou du décapant, selon besoins.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Bois : Poncer le bois dans le sens des veines, nettoyer à fond, éliminer des résines ou des sécrétions de résines et arrondir les bords vifs. Appliquer de la Sous-Couche Synthétique Imprimol D12 ou de la Sous-Couche à l'Eau A-18, selon besoins.

Fer : Primaire Antirouille Synthétique TITANLUX, Minium à Plomb Électrolytique D-10 ou Primaire Multi-Usage TITAN. Pour des travaux à l'extérieur, on devra appliquer deux couches de fond du primaire choisi. Pour des travaux à l'intérieur, une couche suffira.

Autres surfaces : Veuillez nous consulter.

Dans tous les cas :

Intérieurs : Terminer par 1 ou 2 couches de Peinture-Laque.

Extérieurs : Terminer par 2 ou 3 couches de Peinture-Laque.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Laver, poncer doucement et appliquer directement 1 ou 2 couches de Peinture-Laque.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Éliminer totalement les couches anciennes et procéder comme pour une surface non peinte.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette sur l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2011-12

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 / Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat / 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 / PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

